



TOP INK SERIES

Introducción	TOP Series están especialmente diseñadas para sustratos no absorbentes como papel metalizado.
Características	1. Excelente adherencia sobre sustratos no absorbentes. 2. Tiempo de secado rápido al usar solventes no derivados del petróleo. 3. Productos sustitutos a las tintas UV en cuanto a la aplicación de sustratos no absorbentes. - Precio más bajo en comparación con las tintas UV y sin necesidad de lámpara UV. 4. La tinta funciona bajo los parámetros y usos de cualquier otra tinta convencional
Recomendaciones	1. Limpie la prensa de impresión tan pronto termine las impresiones con TOP series debido al rápido secado. 2. Se recomienda que los materiales impresos permanezcan 3 horas para que se sequen por completo.

Datos de Prueba

Código y Nombre del artículo	Tack	Viscosidad	Protección del Medio Ambiente y la Salud			
	(400 rpm)	(S.M)	Tiempo de secado	RoHS	Heavy Metal	SVHC
T-1 Magenta	12.0 – 13.0	62 – 63	3~5 hour	Pass	Pass	Pass
T-17 Bronze Red	9.5 – 10.5	62 – 64	3~5 hour	Pass	Pass	Pass
T-3 Yellow	10.0 – 11.0	64 – 66	3~5 hour	Pass	Pass	Pass
T-5 Cyan	11.0 – 12.0	59 – 61	3~5 hour	Pass	Pass	Pass
T-57 ULTRA BLUE	11.0 – 12.0	60 – 63	3~5 hour	Pass	Pass	Pass
T-8 Black	12.0 – 13.0	62 – 64	3~5 hour	Pass	Pass	Pass
T-71 White	9.0 – 10.0	63 – 66	3~5 hour	Pass	Pass	Pass

※Tack: Valor a 400 rpm por Ink-O-Meter / Viscosidad: DY Spread-O-Meter(10 Sec)
 ※ El Valor de tack y viscosidad es afectado por el espesor de la película de la tinta, la velocidad de la prensa, la solución y las condiciones generales de la sala de prensa.

Dong Yang Ink	94, Kagok-4 Gil, Jinwi-Myun Pyungtaek-City Kyungki-Do Rep. of Korea
	Web-Site : www.dongyangink.com trad@dongyangink.com / dytrad@naver.com Tel. : 82-31-6609-210~7, Fax : 82-31-667-4877



DONG YANG INK

Padcolor Insumos Gráficos

Av. Federalismo Nte 511
 Planta Baja Col. Artesanos
 Guadalajara, Jalisco C.P. 44200
 Tels: 333826.6345 333825.0462

padcolorinsumos.mx